

Christian Weber  
Lindner Fassaden GmbH  
Georgstr. 2  
94424 Arnstorf  
GERMANY

## Dow Corning Construction Industry System Laborbericht – Adhäsion von Kleb- und Dichtstoffen

**Datum:** 16 Dec 2009  
**Dokumenten ID :** 0000059912  
**Jobnummer:** 0000054480  
**Jobname:** QB - Allgemeinpruefung fuer Lindner Fassaden GmbH  
**Kunde:** Lindner Fassaden GmbH  
**Fax:** +49 (0)8723 20-13358  
**E-mail:** Christian.Weber@Lindner-Group.com

ADHÄSIONSPRÜFUNG (ETAG 002 Paragraph 8.3.2.4, Europäische Norm)
---

Dow Corning hat die Adhäsionsprüfung zur Unterstützung des oben genannten Projekts abgeschlossen. Eine Zusammenfassung der Auswertung sowie Anwendungsempfehlungen finden Sie nachstehend.

<b>1. Muster: 86359</b>		<b>Beschreibung</b>	
<b>Substrat-Typ</b>		EPDM	
<b>Beschreibung:</b>		1 Stk. EPDM von M+R Dichtungstechnik, mixture: EPFC 71, black, Charge 185797, Versand-Datum: 27.11.09	
<b>Klebstoff/Dichtstoff</b>	<b>Reiniger</b>	<b>Primer</b>	<b>Anwendungsempfehlung</b>
Dow Corning® 993 Structural Glazing Sealant	R40 solvent	Dow Corning® 1200 OS Primer	100 % kohäsives Versagen
<b>2. Muster: 86527</b>		<b>Beschreibung</b>	
<b>Substrat-Typ</b>		EPDM	
<b>Beschreibung:</b>		1 Stk. EPDM von M+R Dichtungstechnik, mixture: EPFC 71, black, Charge 185797, Versand-Datum: 27.11.09	
<b>Klebstoff/Dichtstoff</b>	<b>Reiniger</b>	<b>Primer</b>	<b>Anwendungsempfehlung</b>
Dow Corning® 993 Structural Glazing Sealant	No Cleaning	Dow Corning® Q-3-3555 Primer	100 % kohäsives Versagen
<b>Aussage zum Primer-Auftrag</b>			
Auf gereinigten und geprimerten Oberflaechen muss der Kleb-/Dichtstoff am gleichen Tag appliziert werden, anderenfalls muss erneut gereinigt und geprimert werden.			

**DOW CORNING CORPORATION**  
Your Global Construction Connection @  
[www.dowcorning.com/construction](http://www.dowcorning.com/construction)

**AMERICAS**  
Sealant Test Lab, DC-4, Lab 3A4  
2200 W. Salzburg Road  
Auburn, MI 48611  
USA  
Tel: 989 496 5237  
Fax: 989 496 4374  
Americas.Coins@dowcorning.com

**ASIA**  
Songjiang Plant Dow Corning  
(Shanghai) Company, Ltd.  
448 Eastern Ave.  
Songjiang Industrial Zone  
Shanghai 201613, P. R. China  
Phone: 86 21 3774 1000  
Fax: 86 21 5774 3471  
Asia.Coins@dowcorning.com

**EUROPE**  
Dow Corning Europe S.A.  
Parc Industriel - Zone C  
7180 Seneffe  
Belgium  
Phone: +32 64 88 80 00  
E-Fax: +32 2 706 50 59  
Europe.Coins@dowcorning.com

Die Anwendungsempfehlungen beruhen auf den Laborprüfungen, Auswertungen und technischen Spezifikationen von Dow Corning.

Die Anwendungsempfehlungen sind für einen Zeitraum von 12 Monaten gültig, beginnend mit dem Datum dieses Schreibens (16 Dec 2009).

Die Durchführung regelmäßiger produktionsbegleitender Haftungstests beim Verkleben der Elemente wird dringend empfohlen, um die gute Dichtstoffhaftung auf den Originalklebeflächen des Projekts zu bestätigen. Informationen und Literatur zu entsprechenden Qualitätsprüfungen können Sie von der zuständigen Dow Corning Niederlassung erhalten.

Weitere Informationen zu diesen Prüfergebnissen erhalten Sie durch unsere Labortechnik:  
Ansprechpartner:

Christian Kaiser  
Labortechnik - Technischer Service  
Tel.: +49/(0) 611 237936  
Fax: +49/(0) 611 237603  
E-Mail: christian.kaiser@dowcorning.com

Für weitergehende technische Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik:

Sigurd Sitte  
Anwendungstechnik - Technischer Service  
Tel.: +49/(0) 7340 919386  
Fax: +49/(0) 7340 919387  
E-Mail: s.sitte@dowcorning.com

Mit freundlichen Grüßen  
DOW CORNING CORPORATION



Tommy Detemmerman  
AETS - Team Leader